


TECHNICAL

IsoTight

DUCT ADHESIVE

DATA



USES

- ผิวท่อติดกันต้องแห้งและสะอาด
- กาด้วยแปรงหรือลูกกลัง (สามารถเติบบ้ำได้เล็กน้อยกรณีที่ขับมาก)
- กั้งไว้สักครู่หนึ่งแล้วจึงทำการติดหรือหุ้มวนบุน
- ใช้บ้ำเปล่าทำความสะอาดเครื่องมือ หลังเสร็จงาน

SPECIFICATION

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Appearance | White liquid cream. |
| Flash point | None |
| Specific gravity | 1.2 kg / liter |
| Fungus | None |
| Service Temperature | -10°C to 70°C |
| Flame retardant | None |
| Solid content in glue % | -47 ± 2 |
| Viscosity | 40,000 - 60,000 cps |
| Drying time | 20 minutes |
| Usage rate | 7.5 sq m. / kg. |
| Mileage (100 μ on Glass plate) | 6.315 m²/ kg |

VOC compliant

Bonding strength after conditioning ASTM C 916 Unit 2.22

at 23±1 °C 50 ± 2% RH for 24 hrs., N/25 mm (width)

Test Results = 5.8

at 23±1 °C 95 ± 2% RH for 24 hrs., N/25 mm (width)

Test Results = 6.0

ISOTIGHT DUCT ADHESIVE

DESCRIPTION

ไอโซไกเด เป็นกาวสูตรน้ำ Acrylic Copolymer ช่วยเพิ่มการยึดเกาะระหว่างผิวสังกะสีของท่อติดกันกับบุนวนโดยเฉพาะงานท่อติดกันที่หุ้มบุนวน บวกจากนี้สามารถใช้เป็นกาวการบุนวนโดยแก้ว ไอซิน ติดกับแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ได้

ไอโซไกเด มีคุณสมบัติพิเศษไม่لامไฟกั้งสภาพเหลวและแห้ง จึงไม่เกิดการลอกใหม่จากสารเก็บไฟ มีลักษณะคล้ายยางเหนียวเมื่อแห้งแล้วจะไม่จับตัวเป็นแผ่นแข็ง ใช้งานง่ายประทุยัดเวลาไม่มีส่วนผสมของสารระเหย สารตะกั่วและสารprotox จึงไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ



PACKAGING / SHIPPING WEIGHT

ถังพลาสติก น้ำหนักสุทธิ 10 กิโลกรัม



บริษัท ยูเนี่ยน คอนเมท จำกัด



02-467-5013



facebook.com/unionconmat.ucm



ucm.123